

**DESCRIÇÃO:** Tinta aquosa, lisa e semimate, à base de emulsões 100% acrílicas (acrílica pura).

**UTILIZAÇÃO:** Destinada à proteção e decoração de paredes e fachadas exteriores, em pinturas novas e repinturas, sobre superfícies lisas ou areadas em cimento, betão, argamassas, rebocos, etc.

**PROPRIEDADES:** Excelente resistência à intempérie e aos raios UV  
Elevada durabilidade  
Elevada retenção de cor  
Elevada permeabilidade ao vapor de água  
Boa resistência ao desenvolvimento de fungos e algas  
Boa opacidade  
Boa aplicabilidade

## CARACTERÍSTICAS:

- Acabamento ..... Semimate / Liso
- Cor ..... Branco e cores (afinável no sistema automático de cor)
- Rendimento Prático ..... 12 - 14 m<sup>2</sup>/l por demão (dependendo do tipo, rugosidade, absorção do suporte e condições de aplicação)
- Aplicação ..... 2 - 3 demãos  
Rolo fachadas, rolo antigota, trincha, pistola Airless.  
Mexer bem o produto antes de o aplicar.
- Secagem ..... Em condições normais de temperatura e humidade relativa (20°C, 60%):  
Superficial: 1 - 2 horas  
Repintura: 4 - 5 horas
- Diluição ..... Com água.  
1ª demão: 5 a 10%, em volume  
Seguintes: 0 a 5%, em volume
- Limpeza de Acessórios ..... Com água, logo após a aplicação.
- COV ..... Valor limite da UE para este produto (cat A/c): 40 g/l. Este produto contém no máximo 20 g/l COV (a).
- Ponto Inflamação ..... Não inflamável.
- Estabilidade em Armazém ..... Mínimo de 2 anos em embalagens de origem, cheias e bem fechadas, mantidas em local seco e fresco. Os lotes mais antigos deverão ser os primeiros a ser utilizados, de acordo com a regra FIFO.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:** As superfícies devem apresentar-se secas, limpas, firmes, isentas de gorduras, poeiras ou partículas mal aderentes, cal, fungos, algas, musgos ou outros contaminantes.

**SUPERFÍCIES NOVAS |** Aguardar pela cura completa do reboco, que demora aproximadamente 1 mês. Escovar se necessário para remover partículas secas mal aderentes e aplicar uma demão de um primário adequado.

**SUPERFÍCIES ANTERIORMENTE PINTADAS** | Remover totalmente tintas antigas mal aderentes com escova e/ou água sob pressão. Deixar secar convenientemente e aplicar uma demão de um primário adequado.

**SUPERFÍCIES CONTAMINADAS COM FUNGOS** | Lavar com água sob pressão, se possível com hipoclorito de sódio e aplicar um descontaminante.

**PRECAUÇÕES:** Consultar a embalagem e/ou ficha de segurança do produto.

**CONDIÇÕES AMBIENTAIS:**

- Temperatura Ambiente ..... Superior a 5°C e inferior a 35°C
- Humidade ..... Inferior a 80%. Não aplicar com chuva ou previsão de chuva nos dias imediatos à aplicação.
- Temperatura da Superfície ..... 2 a 3°C acima do ponto de orvalho.  
Não aplicar com o suporte exposto diretamente ao sol ou quando for previsível que durante o período de secagem possa chover.

**OUTRAS INFORMAÇÕES:**

**Notas:** Esta Ficha Técnica anula e substitui as versões anteriores.

(a) O valor de COV anteriormente referido diz respeito ao produto pronto a utilizar, de acordo com as características técnicas por nós recomendadas. Não nos responsabilizamos por outras misturas feitas ao produto. Chamamos a especial atenção a todos os nossos agentes para a responsabilidade que incorrem ao não respeitarem o que a Directiva 2004/42/CE determina.